

Технічна інструкція СПЕЦІАЛЬНИЙ ФЛІЗЕЛІНОВИЙ КЛЕЙ

I. Продукт



Основні переваги:

- Наноситься прямо на стіну
- Можливість коригування шпалерного полотна
- Сумісність з вапном і цементом
- Стійкість до високої вологості
- Висока міцність приклеювання

Упаковка:

Пачка 250 г., 1 ящик = 30 пачок 250 г.

Срок годности:

Необмежений.

Виробник:

ТОВ «Вікторія і К»

вул. Дорожна 64/20, м. Дніпродзержинськ, Україна,
51900

II. Область використання

Використовується для всіх видів на флізеліновій основі, у т. ч. для важких вінілових шпалер на флізеліновій основі під фарбування.

III. Технічні характеристики

Склад: Крохмаль модифікований технічний «SOLVITOSE», протигрибкові добавки.

Зовнішній вигляд: порошок молочно-білого кольору.

Об'ємна густина: 300-400 Кг/м³.

Показник рН: 11,0 (нейтральный).

В'язкість динамічна (при +20 °C): 6960 мПа*с.

Розчинність: клей готовий до нанесення через 15 хвилин після перемішування з холодною водою.

Зовнішній вигляд розчину: в'язка однорідна паста з гладкою поверхнею.

Температура застосування: від +15 ° C до +25 ° C

IV. Вказівки щодо застосування

Підготовка поверхні і приготування клею

1. Спочатку перевірте поверхність стін на сухість, обсіпання і здатність до вбирання вологи.
2. Видаліть старі шпалери зі стін, ретельно очистіть їх, всі тріщини зашпаклюйте. При необхідності, виконайте ґрунтовку з допомогою клею «GARANT»: намажте стіни клеєм, дотримуючись пропорції, яка вказана в таблиці витратних характеристик на упаковці.
3. Швидко помішуйте воду і створюючи в ній кругообіг, повільно всипте вміст пакета по краю відра. Через зазначену на упаковці час, отриману суміш енергійно розмішайте: клей готовий

Нанесення клею на шпалери

1. Відріжте полотно шпалер рівно по висоті стіни, додаючи 5 см знизу і зверху.

2. Нанесіть клей за допомогою щітки на зворотню сторону полотна шпалер рівномірним шаром від центру до краю. Не допускайте попадання клею на верхню поверхню шпалер, при випадковому попаданні протріть чистою вологою тканиною
3. Загніть 2 краю полотна до середини, проклеєної стороною встик
4. Дайте клею вбратися від 5 до 19 хвилин

Приклеювання шпалер

1. За допомогою рівня відміряйте на стіні вертикальну лінію приблизно 45 см від кута або вікна.
2. Наклейте перше полотно шпалер зверху стіни уздовж вертикальної лінії.
3. Розгладьте щіткою зверху вниз і від центру до краю, видаляючи бульбашки повітря
4. Відріжте зайве шпалерним ножом.
5. Приклейте наступне полотно шпалер впритул із попереднім.
6. По закінченню робіт, інструменти потрібно очистити теплою водою.

Пропорции приготовления клея на пачку 250 г

Призначення	Площа оклеиваемой поверхні, м2	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів 0,53*10 м, шт.	Кількість рулонів 1,06*25 м, шт.
Шпалери на флізеліновій основі, у т. ч. і під фарбування	30	5	5-6	1-2